

# МАТЕПОД 0/4

## ПОСИПКА ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ПОДОВЕ

**МАТЕПОД 0/4** се състои от специално избрани твърди агрегати (100% от **KORODUR 0/4**), необходимото количество хидравлично свързващо вещество и по желание на клиента оксидни бои за оцветяване.

**МАТЕПОД 0/4** е посипка ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА и се посипва директно върху пресния бетон.

**МАТЕПОД 0/4** е разбъркана с постоянно прецизно дозиране, което дава точния цвят избран от клиента. Така се получават равномерно оцветени повърхности.

**МАТЕПОД 0/4** отговаря на DIN 1100 група А за подове съгласно DIN 18560/част 7

Тъй като неговите агрегати са 100 % от **KORODUR 0/4**, подовете с **МАТЕПОД 0/4** притежава следните предимства :

- Не ръждясват, не образуват и не задържат прах
- Не се зареждат със статично електричество
- Издръжливи са на верижни машини
- Те са противохлъзгащи, дори при наличие на вода или масло
- Те са подходящи за помещения, които са случайно или постоянно мокри
- Те са незапалими
- Устойчиви са на топлина и на студ
- Физиологически не са опасни
- Много са подходящи там, където работят камиони, мотокари и други
- Повърхностите изглеждат по-добре с използването си във времето
- Те имат високи якости
- Поддържат се лесно (с вода)
- Устойчиви са на петрол, масла, бензин и на повечето разредени разтворители.

### ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посипка **МАТЕПОД 0/4** направена съобразно DIN стандарта, притежава следите характеристики : DIN 18560-7 / EN 13813

Плътност: 2,2 гр/см<sup>3</sup>

Якост на натиск: > 70 N/мм<sup>2</sup>

Износоустойчивост: < 5 см<sup>3</sup>/50 см<sup>2</sup>

Якост при огъване: 10 N/мм<sup>2</sup>

## ЦВЯТ

Фирмата МАТЕКОМ е вносител на оксидните бои от **CATHAY PIGMENTS** и благодарение на това, можете да получите **МАТЕПОД 0/4** с избран от Вас цвят.

Създайте Вашия собствен оцветен под.

Изберете цвета или ни дадете мостра от пожелания от Вас цвят. МАТЕКОМ ще направи **МАТЕПОД 0/4**, за да се получи този цвят.

За необичайни цветове препоръчваме предварително да направите мостри и да ги представите на Вашия клиент.

Фирмата МАТЕКОМ ще Ви достави безплатно необходимото количество оцветен **МАТЕПОД 0/4** за тези проби.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

Нормативен разход: 6 кг/м<sup>2</sup>

- Щом като пресния бетон е проходим за пешеходци, повърхността му трябва да се заглади веднъж с металната тава, за да може циментовото мляко да излезе на повърхността.
- След това да се посипе равномерно **МАТЕПОД 0/4** (около 2/3 от цялото количество). Щом като той попие повърхностната вода от бетона, да се заглади веднъж с тавата на механичната пердашка, за да се втрие в бетона.
- След това да се повтори процедурата с останалото количество **МАТЕПОД 0/4** (около 1/3). След като той попие повърхностната вода от бетона, да се заглади повърхността с тавата на механичната пердашка.
- Окончателното заглаждане да се изпълни с металните лопатки на механичната пердашка.
- Завършените повърхности трябва да бъдат покрити с влагозадържащо покритие тип WB1, WB2, 101, STANDARD или EM12.

## ОПАКОВКА

**МАТЕПОД 0/4** е доставен в хартиени чували с ПЕ пласт от 25 кг.

## СКЛАДИРАНЕ

На сухо място и в затворени чували **МАТЕПОД 0/4** може да се съхранява до 6 месеца.